

ITINERO

Bogen 45°

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Muffenlose PAMITINERO® Formstücke für Regen- oder Abwasser nach EN 877/DIN 19522 eignen sich für Infrastrukturprojekte, auch bei freier Bewitterung oder in der Erdverlegung. Umfangreiches Lieferprogramm an Bogen mit Winkelstellungen von 15° bis 88°. Im Brückenbau Bogen $\leq 45^\circ$ verwenden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Brückenentwässerung
- Verlegung in Tunnels
- Erdverlegung
- Freie Bewitterung, z.B. Parkhäuser und Fassaden
- Räume mit besonderen Umgebungsbedingungen

NORMEN & ZERTIFIKATION

- Produktnorm:
DIN EN 877, DIN 19522, CE
- Brandverhalten: Brandverhalten A2, s1 d0 nach DIN EN 13501-1 / Baustoffklasse A2 nach DIN 4102-1 (nichtbrennbar)



Material & Beschichtung

- Gusseisen
- Pulverbeschichtung (Grau DB 702)


TECHNISCHE DATEN

- Heißwasserbeständigkeit : 24h bei 95°C
- Beständigkeit gegen Temperaturwechsel: 1500 Zyklen zwischen 15°C und 93°C
- Beständigkeit gegen Salzsprühnebel: 1500 Stunden
- Beständigkeit gegen Abwasser: geprüft 30 Tage bei 50°C
- Beständigkeitsbereich $2 \leq \text{pH} \leq 12$

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

- Recyclinganteil im Produkt: 99 %
- Recyclbarkeit: Vollständig recycelbar; Komplette Rückführung in Wertstoffkreislauf für Eisenprodukte problemlos möglich.





DN	W	H	L	a	q	Gewicht	Artikelnummer
100	110	158	142	70	80	1.6	277899
125	135	184	171	80	89	2.1	277827
150	160	210	199	90	97	3.4	277867
200	210	262	256	110	113	5.3	277868
250	274	319	324	130	125	10.0	277869
300	326	380	387	155	149	18.3	277870
400	429	573	540	247	270	34.4	277871
500	532	730	678	318	350	52.0	277861
600	635	821	788	350	370	111.0	277852

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.