

ITINERO

Rohr

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das PAM ITINERO® Programm bietet komplette Lösungen für die Ableitung von Regenwasser und Abwasser bei Infrastrukturprojekten. Die muffenlose PAM ITINERO® Rohre von PAM BUILDING entsprechen der europäischen Norm EN 877 sowie der DIN 19522; die Beschichtung entspricht der TL/TP-ING.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Brückenentwässerung
- Brücken und Tunnel
- Freie Bewitterung, z.B. Parkhäuser und Fassaden

NORMEN & ZERTIFIKATION

- Produktnorm:
DIN EN 877, DIN 19522, CE, GEG Gütesicherung RAL-GZ 698
- Brandverhalten: Brandverhalten A2, s1 d0 nach DIN EN 13501-1 / Baustoffklasse A2 nach DIN 4102-1 (nichtbrennbar)

- 1 Epoxidharz-Innenbeschichtung mit optimierten Eigenschaften (130 µm)
- 2 PAM ITINERO Rohr aus Gusseisen, De-Lavaud-Verfahren
- 3 2-schichtige thermische Spritzverzinkung (40 µm)
- 4 Epoxid-Deckbeschichtung (80 µm, TL/TP-KOR Stahlbauten Anhang E, Blatt Nr. 87, Farbton Grau DB 702)




TECHNISCHE DATEN

- Heißwasserbeständigkeit : 24h bei 95°C
- Beständigkeit gegen Temperaturwechsel: 1500 Zyklen zwischen 15°C und 93°C
- Beständigkeit gegen Salzsprühnebel: 1500 Stunden
- Beständigkeit gegen Abwasser: geprüft 30 Tage bei 50°C
- Beständigkeitsbereich $2 \leq \text{pH} \leq 12$

DATEN ZUR NACHHALTIGKEIT

- Recyclinganteil im Produkt: 99 %
- Recyclbarkeit: Vollständig recycelbar; Komplette Rückführung in Werkstoffkreislauf für Eisenprodukte problemlos möglich.





DN	L	H	W	Gewicht	Artikelnummer
100	3000	110	110	24.6	277898
125	3000	135	135	34.7	277845
150	3000	160	160	41.4	277862
200	3000	210	210	68.1	277863
250	3000	274	274	98.2	277864
300	3000	326	326	127.9	277865
400	3000	429	429	179.5	277866
500	3000	532	532	247.6	277846
600	3000	635	635	325.5	277847

Abmessungen in mm und Gewicht in kg falls nicht anders angegeben

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Druck- und Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Verträge werden nur zu den in unseren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet.

Pam Building Deutschland
Frankfurter Straße 720 - 726 • 51145 Köln

Pam Building +49 2203 97 84-310 Email: technik@pambuilding.com www.pambuilding.de